

Stand: August 2018-2

 Produktportfolio schwerentflammbare Gewebe 			Artikel	Artikel -Nr.	Material (%)	Bindung	Gewicht pro qm (g)	Metallerzeugung + Verarbeitung Stahl, Maschinenbau, Schweißen, Flexen	Aluminium / Magnesium	Industrie / Energieversorger Gas / Öl / sonstige Gefährdungsbereiche	Einsatzbekleidung / mehrlagig z.B. Feuerwehr / Behörde	 Schutzkleidung gegen Hitze + Flammen EN ISO 11612 A1 → [EN ISO 15025] - Flächenbeflammung A2 → [EN ISO 15025] - Kantenbeflammung B → [EN ISO 367/9157] - Konvektive Hitze Code B1/B2/B3 C → [EN ISO 366/6942] - Strahlungshitze Code C1/C2/C3/C4 D → [EN ISO 373/9185] - Flüssige Aluminiumspritzer Code D1/D2/D3 E → Flüssige Eisenspritzer Code E1/E2/E3 F → Kontakthitze Code F1/F2/F3	 Schutzkleidung für Schweißen + verwandte Verfahren Klasse 1 Klasse 2 EN ISO 11611 Klasse 1 / Klasse 2 A1 → [EN ISO 15025] - Flächenbeflammung A2 → [EN ISO 15025] - Kantenbeflammung EN ISO 348/9150 Beständigkeit gegenüber kleinen Metallspritzern Klasse 1 / Klasse 2 EN ISO 6942 Wärmedurchgang Strahlung Klasse 1/Klasse 2	 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren elektrischer Störlichtbogen IEC 61482-1-2 Ed. 2 / Schutzklasse 1 oder 2 Klasse 1: 4kA / Klasse 2: 7kA	 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 1149-3 Prüfverfahren für Messung Ladungsabbau & Schirmdämpfung EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung zur Vermeidung von zündfähigen Entladungen	 Chemikalienschutzkleidung EN 13034 Typ 6 - begrenzter Chemikalienschutz	 Hochsichtbare Warnkleidung EN ISO 20471	Sonstige Zertifizierungen	 Haushaltswäsche EN ISO 6330 Verf. / proc. 6N+F	 Industriewäsche EN/ISO 15797 Verf. / proc. 8 Trocken/ drying A (Tumbler)	Jacke / Hose Overall	Hemd	Futter
perm. schwerentfl.	283		CO 100	Leinwand	220				x	A1+A2		Klasse 1	Klasse 2					x				x	
Secan®	6485		CO 100	Schuß-Atlas	240	x				A1+A2	B1	C1	E1	F1	A1+A2		o		x			x	x
Secan® Plus	6301		CO 100	Köper 2/1	290	x				A1+A2	B1	C1	E1	F1	A1+A2		o		x	x	x		
Secan® Plus	ES 322		CO 100	Köper 3/1	330	x				A1+A2	B1	C1	E2	F1	A1+A2		o		x	x	x		
Secan® Plus	SP 21		CO 100	Schuß-Atlas	360	x				A1+A2	B1	C1	E2	F1	A1+A1		o		x	x	x		
Secan® Plus	B 84		CO 100	Doppelpilot	420	x		x		A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2		o	x	x	x		
Secan® Plus	SP 216		CO 100	Schuß-Atlas	420	x		x		A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2		o	x	x	x		
Secan® Plus	6622		CO 100	Doppelpilot	460	x		x		A1+A2	B1	C1	>E3*	F1		A1+A2		o	x	x	x		
Secan® Plus	B86		CO 100	Doppelpilot	530	x				A1	B1	C2	E3	F1		A1		o	x	x	x		
Secan® Plus	8683		CO/PA 90/10	Schuß-Atlas	420	x		x		A1	B1	C1	E3	F1		A1		o	x	x	x		
Secan® Securo	8727		CO/Ast 98/2	Köper 2/1	250	x		x		A1+A2	B1	C1	E1	F1	A1+A2			o	x	x		x	x
Secan® Securo	8726		CO/Ast 98/2	Schuß-Atlas	420	x		x		A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2		o	x	x	x		
Secan® Securo	8654		CO/Ast 98/2	Doppelpilot	460	x		x		A1+A2	B1	C2	E3	F1		A1+A2		o	x	x	x		
Secan® Securo	8590		CO/PA/Ast 79/19/2	Köper 3/1	320	x		x		A1	B1	C1	E2	F1	A1			o	x	x	x		
Secan® Securo	8730		CO/PA/Ast 89/10/1	Schuß-Atlas	360	x		x		A1+A2	B1	C1	E3	F1	A1+A2			o	x	x	x		
Secan® Securo	8777		CO/PA/Ast 89/10/1	Schuß-Atlas	390	x		x		A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2		o	x	x	x		
Secan® Securo	8725		CO/PA/Ast 89/10/1	Schuß-Atlas	430	x		x		A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2		o	x	x	x		
proTEC	8733		CV/MAC/Ast 49/49/2	Köper 2/1	170	x		x		A1	B1	C1							x			x	
proTEC	8767		MAC/CO/Ast 54/44/2	Köper 2/1	265	x		x		A1	B1	C1	E1	F1	A1			o	x		x		
proTEC	8587		MAC/CO/Ast 54/44/2	Köper 2/1	320	x		x		A1+A2	B1	C1	E2	F1	A1+A2			o	x		x		
aluTEC	8765		CV/WV/PA 50/30/20	Köper 3/1	360	x	x			A1	B1	C1	D3	E3	F1	A1		o		x		x	
aluTEC	8437		CV/WV/PA 50/30/20	Köper 2/1	360	x	x			A1	B1	C1	D3	E3	F1	A1		o		x		x	
VISCANamid	8431		CV/Aramid 65/35	Leinwand	130				x	A1										EN 14116	x		x
VISCANamid	8431 versteppt		CV/Aramid 65/35	Leinwand	310				x	A1										EN 14116	x		
VISCANamid	8615		CV/Aramid 65/35	Leinwand	165				x	A1											x		x
VISCANamid	7422		CV/Aramid 65/35	Leinwand	180	x		x	x	A1	B1	C1								EN 14116	x		x
VISCANamid	8746		CV/Aramid/AST 64/34/2	Köper 2/1	215				x	A2									x			x	
VISCANamid	8614		CV/m-Aramid 65/35	Köper 2/2	300	x		x	x	A1+A2								o		EN 469	x		x
VISCANamid	7751		CV/m-Aramid 65/35	Köper 2/2	310	x		x		A1	B1	C1		F1	A1			o		x		x	
X-Fire	8271		m-Ara/p-Ara/Ast 88/10/2	Köper 2/1	210				x	A1									x	EN 469	x		
X-Fire	8271 + TOPAZ		m-Ara/PU/p-Ara/Ast 78/12/8/2	Köper 2/1	235				x	A1									x	EN 469	x		

x = erfüllt | o = optional

CO = Baumwolle | PA = Polyamid | MAC = Modacryl | WV = Wolle | CV = Viscose FR | m-Ara = Meta-Aramid | p-Ara = Para-Aramid | Ast = Antistatikkfaden / -fasern

*>E3 zertifiziert mit 408 g