


Stand: Juli 2019-7					Einsatzgebiet				Anwendungsbereich / Europäische Normen										Wäsche		Bekleidung		
 Produktportfolio schwerentflammbare Gewebe   Artikel -Nr. Material (%)					Bindung	Gewicht pro qm (g)	Metallerzeugung + Verarbeitung Stahl, Maschinenbau, Schweißen, Flexen	Aluminium / Magnesium	Industrie / Energieversorger Gas / Öl / sonstige Gefährdungsbereiche	Einsatzbekleidung / mehrtägig z.B. Feuerwehr / Behörde	 Schutzkleidung gegen Hitze + Flammen EN ISO 11612 A1 → [EN ISO 15025] - Flächenbeflammung A2 → [EN ISO 15025] - Kantenbeflammung B → [EN ISO 3679/151] - Konvektive Hitze C → [EN ISO 366/6942] - Strahlungshitze Code C1/C2/C3/C4 D → [EN ISO 3739/185] - Flüssige Aluminiumspritzer Code D1/D2/D3 E → Flüssige Eisenspritzer Code E1/E2/E3 F → Kontakthitze Code F1/F2/F3	 Schutzkleidung für Schweißen + verwandte Verfahren EN ISO 11611 - Klasse 1 / Klasse 2 A1 → [EN ISO 15025] - Flächenbeflammung A2 → [EN ISO 15025] - Kantenbeflammung EN ISO 3469/150 Beständigkeit gegenüber kleinen Metallspritzern Klasse 1 / Klasse 2 EN ISO 6942 Wärmedurchgang Strahlung Klasse 1/Klasse 2	 Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren elektrischer Störlichtbogen IEC 61482-1-2 Ed. 2 / Schutzklasse 1 oder 2 Klasse 1: 4kA / Klasse 2: 7kA	 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung EN 1149-3 Prüfverfahren für Messung Ladungsabbau & Schirmdämpfung EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektro- statisch ableitfähige Schutzkleidung zur Vermeidung von zündfähigen Entladungen	 Chemikalienschutzbekleidung EN 13034 Typ 6 - begrenzter Chemikalienschutz	 Hochsichtbare Warnkleidung EN ISO 20471	Sonstige Zertifizierungen	 Haushaltswäsche EN ISO 6330 Verif. / proc. 6N+F	 Industriewäsche EN/ISO 15797 Verif. / proc. 8 Trocken / drying A (Tumbler)	Jacke / Hose Overall	Hemd	Futter	
perm. schwerentfl.	283	CO 100	Leinwand	220			x	A1+A2					Klasse 1	Klasse 2				x			x		
Secan®	6485	CO 100	Schuß-Atlas	240	x			A1+A2	B1	C1	E1	F1	A1+A2				x			x	x		
Secan® Plus	6301	CO 100	Köper 2/1	290	x			A1+A2	B1	C1	E1	F1	A1+A2				x	x	x				
Secan® Plus	ES 322	CO 100	Köper 3/1	330	x			A1+A2	B1	C1	E2	F1	A1+A2				x	x	x				
Secan® Plus	SP 21	CO 100	Schuß-Atlas	360	x			A1+A2	B1	C1	E2	F1	A1+A1				x	x	x				
Secan® Plus	B 84	CO 100	Doppelpilot	420	x		x	A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2			x	x	x				
Secan® Plus	SP 216	CO 100	Schuß-Atlas	420	x		x	A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2			x	x	x				
Secan® Plus	6622	CO 100	Doppelpilot	460	x		x	A1+A2	B1	C1	>E3*	F1		A1+A2			x	x	x				
Secan® Plus	B86	CO 100	Doppelpilot	530	x			A1	B1	C2	E3	F1		A1			x	x	x				
Secan® Plus	8683	CO/PA 90/10	Schuß-Atlas	420	x		x	A1	B1	C1	E3	F1		A1			x	x	x				
Secan® Securo	8727	CO 100 + Ast	Köper 2/1	250	x		x	A1+A2	B1	C1	E1	F1	A1+A2				x	x		x	x		
Secan® Securo	8726	CO/Ast 98/2	Schuß-Atlas	420	x		x	A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2			x	x	x				
Secan® Securo	8654	CO/Ast 98/2	Doppelpilot	460	x		x	A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2			x	x	x				
Secan® Securo	8590	CO/PA/Ast 79/19/2	Köper 3/1	320	x		x	A1	B1	C1	E2	F1	A1				x	x	x				
Secan® Securo	8730	CO/PA/Ast 89/10/1	Schuß-Atlas	360	x		x	A1+A2	B1	C1	E3	F1	A1+A2				x	x	x				
Secan® Securo	8725	CO/PA/Ast 89/10/1	Schuß-Atlas	430	x		x	A1+A2	B1	C1	E3	F1		A1+A2			x	x	x				
proTEC	8733	CV/MAC/Ast 49/49/2	Köper 2/1	170	x		x	A1	B1	C1							x			x			
proTEC	8767	MAC/CO/Ast 54/44/2	Köper 2/1	265	x		x	A1	B1	C1	E1	F1	A1				x		x				
proTEC	8587	MAC/CO/Ast 54/44/2	Köper 2/1	320	x		x	A1+A2	B1	C1	E2	F1	A1+A2				x		x				
aluTEC	8765	CV/WV/PA 50/30/20	Köper 3/1	360	x	x		A1	B1	C1	D3	E3	F1	A1				x			x		
aluTEC	8437	CV/WV/PA 50/30/20	Köper 2/1	360	x	x		A1	B1	C1	D3	E3	F1	A1				x					
VISCANamid	8431	CV/Aramid 65/35	Leinwand	130			x	A1									EN 14116	x			x		
VISCANamid	8431 versteppt	CV/Aramid 65/35 + Vlies	Leinwand	300			x	A1									EN 17493	x			x		
VISCANamid	8615	CV/Aramid 65/35	Leinwand	165			x	A1+A2									EN 17493	x			x		
VISCANamid	7422	CV/Aramid 65/35	Leinwand	170	x		x	A1	B1	C1							EN 14116	x			x		
VISCANamid	8785	CV/m-Aramid 65/35+Ast	Leinwand	170	x		x	A1	B1	C1							EN 14116	x			x		
VISCANamid	8746	CV/Aramid/Ast 64/34/2	Köper 2/1	220			x	A2									x			x			
VISCANamid	8614	CV/m-Aramid 65/35	Köper 2/2	300	x		x	A1+A2									EN 469+KS 03	x		x			
VISCANamid	7751	CV/m-Aramid 65/35	Köper 2/2	320	x		x	A1	B1	C1	E2	F1	A1				x		x				
VISCANamid	8784	CV/m-Aramid/Ast 64/35/1	Köper 2/3	320	x		x	A1	B1	C1	E2	F1	A1				x		x				
X-Fire	8271	m-Ara/p-Ara/Ast 88/10/2	Köper 2/1	200			x	A1									EN 469+KS 04	x					
X-Fire	8271 + Laminat	m-Ara/PU/p-Ara/Ast 78/12/8/2	Köper 2/1	235			x	A1									EN 469+KS 04	x					

x = erfüllt | o = optional

CO = Baumwolle | PA = Polyamid | MAC = Modacryl | WV = Wolle | CV = Viscose FR | m-Ara = Meta-Aramid | p-Ara = Para-Aramid | Ast = Antistatikkfaden / -fasern

* >E3 zertifiziert mit 408 g

Standardfarben (Originalfarben finden Sie bei den einzelnen Produktinformationsblättern); Sonderfarben sind bei einer Mindestmenge von 1000m möglich.



BLAU

OLIV

ORANGE

ROT

SCHWARZ

[illegible]